

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КОРОЕД АКРИЛОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ

Декоративное покрытие для внутреннего и наружного применения. Используется в качестве защитного слоя для обычных штукатурок, бетонов, гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе утепления.

Штукатурка «Короед» широко используется в строительстве для внутренней и наружной отделки. Это декоративное покрытие выступает в качестве защитного слоя для разных видов поверхностей (бетонов, гипсокартонных и гипсовых листов, простых штукатурок).

Фактура штукатурки короед напоминает канавки, размер и глубина которых зависит от размера фракции штукатурки. В зависимости от метода затирания, канавки могут иметь вертикальное, горизонтальное и круговое направление, а так же располагаться хаотично.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Стеновое фактурное покрытие для внутреннего и наружного применения, в качестве защитно-отделочного слоя для обычных штукатурок, бетонов, гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе утепления.

СВОЙСТВА:

Штукатурка поставляется готовой к применению. Фактура имеет своеобразный рисунок канавок (бороздок), который может быть круговым, хаотичным, вертикальным или горизонтальным в зависимости от метода затирки. Различается глубиной и шириной следа, в зависимости от размера фракции наполнителя. Штукатурка поставляется заколерованной в один из 61 стандартных цветов. По желанию заказчика осуществляется колеровка по системе NCS.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Обеспыленное и очищенное от загрязнений, снижающих адгезию штукатурки (высолы, масляные и жировые пятна, известь, остатки красок и т.п.), основание необходимо обработать грунтовкой «Цветопрайм», заколерованной в цвет штукатурки. Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать тихходным миксером до однородного состояния. Для облегчения работы допускается разбавлять материал в ведре питьевой водой в количестве не более 2% от массы сатериала. В этом случае в каждое ведро одного цвета добавлять строго одинаковое количество воды. Штуатурка наносится на подготовленное основание с помощью терки из нержавеющей стали слоем, толщиной фактурного зерна вертикальной полосой. Излишек раствора снимается и перемешивается в ведре. после нанесения материал затирается пластиковой теркой круговыми движениями. Возможно нанесение штукатурки пневматическим пистолетом для тонкодисперсных штукатурок. Работы проводятся от +5°C до + 30°C. Стены необходимо предохранять от воды на период высыхания покрытия. В жаркое время года необходимо предохранять нанесенный слой от прямого нагрева солнцем. Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет 12-48 часов

СОСТАВ:

Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД:

Фракция 2мм - 2,5кг/м2

Фракция 2,5мм - 3,3кг/м2

Фракция 3мм - 4кг/м2

Плотность

1970 кг/м³

Температура применения

от +5°C до +30°C

Температура эксплуатации

от -60 (+/-3) до + 60(+/-3)

Стойкость к воде не ранее чем, через

24 часа

Адгезия к бетону

не менее 1,5 Мпа

Срок службы в условия эксплуатации УХЛ1

не менее 10 лет

Температура транспортировки и хранения

от +5°C до +30°C

Группа горючести

Г1 (Слабогорючий) ГОСТ 30244 м,2

Группа воспламеняемости

В1 (Трудновоспламеняемый) ГОСТ 30402-96-96

Дымообразующая способность

Д2 (Умеренная) ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18

Группа токсичности

T2 (Умеренноопасная) ГОСТ 12.1.044-89

Класс пожарной опасности

КМ2

Срок службы

не менее 10 лет

Время высыхания

24 часа

Гарантийный срок хранения

12 месяцев

Тип зданий

А-Б

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать контакта штукатурки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании штукатурки в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Штукатурка фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Штукатурка «Короед» изготавливается с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества штукатурки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения, и нанесения.

**Произведено: ООО «Кроно-Бел»,
Адрес: 308023, Россия, г. Белгород,
Промышленный проезд, дом 7**

**Тел.: +7 (4722) 35-82-03
Эл. почта: acrils.pro@mail.ru
Сайт: www.acril.pro**