

## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ШУБА

### АКРИЛОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ

Изготовление фасада здания с использованием декоративной штукатурки «Шуба», торговой марки «AcрилS» - это простое и практичное решение, позволяющее предать зданию отличный вид.

---

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Стеновое фактурное покрытие для внутреннего и наружного применения, в качестве защитно-отделочного слоя для обычных штукатурок, бетонов, гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе утепления. При нанесении образует равномерную зернистую фактуру.

---

#### СВОЙСТВА:

Штукатурка поставляется готовой к применению. При нанесении образует равномерную зернистую фактуру. Штукатурка поставляется заколерованной в один из 61 стандартных цветов. По желанию заказчика осуществляется колеровка по системе NCS.

---

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, тщательно выровненной и сухой. Обеспыленное и очищенное от загрязнений, снижающих адгезию штукатурки (высолы, масляные и жировые пятна, известь, остатки красок и т.п.), основание необходимо обработать грунтовкой «Цветопрайм», заколерованной в цвет штукатурки. Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

---

#### НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать тихоходным миксером до однородного состояния. Для облегчения работы материал можно разбавить водой, но не более 2% от массы материала. При этом в каждое ведро необходимо добавлять строго одинаковое количество воды. Как и любую штукатурку, материалы торговой марки «AcрилS» следует наносить только на подготовленное основание с помощью терки из нержавеющей стали слоем, толщиной фактурного зерна, вертикальной полосой. После нанесения штукатурка затирается пластиковой теркой круговыми движениями. Декоративную штукатурку «Шуба» так же можно наносить с помощью пневматического пистолета с диаметром сопла - 4-5 мм. с давлением 0,6 – 0,7 МПа. В ходе выполнения работ необходимо подобрать режим работы пистолета и скорость нанесения, заранее установив размер поверхности, на которую можно нанести материал и затереть без перерывов в работе. Разрывы следует устраивать в углах, стыках или устраивать русты с применением малярной ленты. Работы проводятся при температуре от +5°C до +25°C. Стены необходимо предохранять от воды (дождя) на период высыхания покрытия. В жаркое время года необходимо предохранять нанесенный слой от прямого нагрева солнцем.

Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 12 - 48 часов.

---

### **СОСТАВ:**

Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

---

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

#### **РАСХОД:**

Фракция 1,5мм. - 2,6 кг/м<sup>2</sup>

Фракция 2мм. - 3,7 кг/м<sup>2</sup>

Фракция 2,5мм. - 4,5 кг/м<sup>2</sup>

**Плотность**

**1980 кг/м<sup>3</sup>**

**Температура применения**

**от +5°C до +30°C**

**Температура эксплуатации**

**от -60(+/-3)°C до + 60(+/-3)°C**

**Стойкость к воде не ранее чем, через**

**24 часа**

**Адгезия к бетону**

**не менее 1,5 Мпа**

**Срок службы в условия эксплуатации УХЛ1**

**не менее 10 лет**

**Температура транспортировки и хранения**

**от +5°C до +25°C**

**Группа горючести**

**Г1 (Слабогорючий) ГОСТ 30244 м,2**

**Группа воспламеняемости**

**В1 (Трудновоспламеняемый) ГОСТ 30402-96-96**

**Дымообразующая способность**

**Д2 (Умеренная) ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18**

**Группа токсичности**

**T2 (Умеренноопасная) ГОСТ 12.1.044-89**

**Класс пожарной опасности**

**КМ2**

**Срок службы**

**не менее 10 лет**

**Время высыхания**

**24 часа**

**Гарантийный срок хранения**

**12 месяцев**

**Тип зданий**

**А-Б**

---

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Избегать контакта штукатурки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании штукатурки в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

---

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Штукатурка фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5°C до +25°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

## **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:**

Штукатурка «Шуба» изготавливается с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества штукатурки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения, и нанесения.